FICHE TECHNIQUE DE MISE EN PLACE

MATERIAU: **Macphalt® , granulométrie: 0/5 mm**

EMPLOI:

Macphalt® est utilisable pour:

- bouchage de nids de poule
- remise à niveau de plaque d´égoûts
- rebouchage de tranchées VRD
- réparation sur béton, tels dommages dus à la réaction alcali
- rampes et travaux de finition en enrobé
- le long de rails

Macphalt® est utilisable sur:

- autoroutes en asphaltes ou en béton
- tout type de voiries
- surfaces en pavé
-

Mise en place par températures de -10°C à +45 °C, par tous les temps

STOCKAGE: Macphalt® est stockable à l´air libre, sans emballage pendant au moins 2 ans.

BESOINS:

épaisseur moyenne	20mm	30mm	40mm	50mm	60mm	75mm
Macphalt®	22-28 [m²/t]	15-19 [m²/t]	11-15 [m²/t]	9-12 [m²/t]	8-10 [m²/t]	6-8 [m²/t]

MISE EN PLACE:

1. la surface doit être nettoyée : retirer les morceaux trop gros, retirer l´eau stagnante. Pas besoin de préparer les bords (pas de joints !) ; seulement retirer les morceaux non stables en bordures de la surface

2. ensuite, verser le Macphalt® dans la surface à réparer. Faire attention de bien répartir le Macphalt®. Pour avoir un compactage optimal, mettre en place sur une épaisseur d´au moins 25 mm.

3. Pour des réparations plus profondes, mettre en place par plusieurs couches de 40 mm. Une dameuse suffit pour le compactage. Nous vous conseillons l´emploi d´une plaque vibrante ou d´un rouleau compresseur pour des surface de grandes envergures pour obtenir un meilleur durcissement et une plus longue longévité. Etalez Macphalt® en bombant légèrement. Faites attention aux épaisseurs minimums prescrites en fonction du trafic.

4. Une fois le compactage terminé, remise en circulation immédiate. Le compactage définitif est assuré grâce à la circulation.

5. Macphalt® reste plus ou moins flexible après la mise en place, ce qui permet une adaptation parfaite et durable avec les contours de la surface ainsi réparée.

6. Le degré et la vitesse du durcissement de Macphalt est en fonction de la température ambiante, de l´épaisseur de mise en place et du trafic. Pas besoin de sabler la surface.

BPH Baustoff- Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Höckendorfer Str. 95 - 01936 Königsbrück Allemagne tel: +0049-35795 245 195 - info@bph-sachsen.de - www.bph-sachsen.de/fr/