Sortenverzeichnis **Gesteinskörngemische für Schichten ohne Bindemittel TS SoB-StB 04**

BPH – Baustoff- Produktions- & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG **Höckendorfer Str. 95** **01936 Königbsrück**	**Werk:** **KÖNIGSBRÜCK**	1535	Datum : 28.06.2018	Blatt Nr.: 1/1
			Petrographischer Typ: Granodiorit	

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	**440032**	**440045**	**440132**	**440145**	**440132**	**440145**	**440016**
Korngruppe	**FSS 0/32**	**FSS 0/45**	**FSS 0/32 UF3**	**FSS 0/45 UF3**	**STS 0/32**	**STS 0/45**	**DoB 0/16**
Kornrohdichte in Mg/m³	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
Gehalt an Feinanteilen	f_5	f_5	f_3	f_3	f_5	f_5	f_5
Kornform	SI_{50}	SI_{50}	SI_{50}	SI_{50}	SI_{20}	SI_{20}	SI_{50}
Anteil an gebrochenen Oberflächen	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$	$C_{100/0}$
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ_{26}						
Wasseraufnahme	$W_{cm}0,5$	$W_{cm}0,5$	$W_{cm}0,5$	$W_{cm}0,5$	$W_{cm}0,5$	$W_{cm}0,5$	$W_{cm}0,5$
Widerstand gegen Frost	F1	F1	F1	F1	F1	F1	F1
grobe organische Verunreinigung	$m_{LPC}0,10$	$m_{LPC}0,10$	$m_{LPC}0,10$	$m_{LPC}0,10$	$m_{LPC}0,10$	$m_{LPC}0,10$	$m_{LPC}0,10$

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen

Sorte Nr.	Korn-Gruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%											
		0,063	**0,5**	**1**	**2**	**4**	**5,6**	**8**	**11,2**	**16**	**22,4**	**31,5**	**45**
440132	**STS 0/32**	f_5	17	23	29	36		46		61		100	
440145	**STS 0/45**	f_5	14	20	27		37		49		72		100